
SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE

Caratteristiche del Film:

FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO 30MY STANDARD 30/150

Materia Prima:	LLDPE
Larghezza:	500mm – Tolleranza $\pm 2\%$
Spessore:	30my – Tolleranza $\pm 1\text{my}$
Colore:	Trasparente (neutro)
Carico a rottura:	Valore MD 33N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico a rottura:	Valore TD 22N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico di snervamento:	Valore MD 7,5N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico di snervamento:	Valore TD 7,1N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Allungamento a rottura:	Valore MD 530% - Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Allungamento a rottura:	Valore TD 740% - Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Prestiro garantito:	150% - Metodo interno – Tolleranza $\pm 10\%$
Resistenza all'urto:	100g – ASTM 1709 – Tolleranza $\pm 10\%$

Condizioni di stoccaggio

Per evitarne il precoce deterioramento è consigliabile collocare il materiale in luogo asciutto e al riparo della luce solare; la temperatura raccomandata per gli stoccaggi a lungo termine è di 10÷40°C ad un'umidità del 40÷80%. La temperatura di utilizzo più idonea è di 15÷30°C. Al fine di ottenere le migliori caratteristiche è consigliabile utilizzare il materiale entro sei mesi dalla data di produzione.

Importante:

I dati riportati sono frutto delle nostre conoscenze più aggiornate e si basano sui valori medi riscontrati durante le regolari produzioni. Essi hanno lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del prodotto e non dovrebbero pertanto essere considerati come garanzia di idoneità del prodotto alla specifica applicazione.

Data revisione: Gennaio 2023