



## PATTEX VINILICA UNIVERSALE

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo vinilico.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per l'incollaggio di carta, cartone, sughero, tela, feltro, carta da parati, legno, compensato, truciolare. Utilizzato nei settori cartotecnica e legatoria.

Può essere inoltre impiegato come fissativo di pitture e stucchi. Indispensabile per casa, ufficio, scuola.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	omopolimero acetovinilico
Densità	1,1 g/ml circa
Viscosità Brookfield a 23°C	12.500 mPa.s circa
Residuo secco	52% circa
pH	4,5 circa
Tempo aperto	2-4 minuti circa
Tempo di presa iniziale	15-30 minuti*
Tempo di presa finale	24h *
Temperatura di applicazione	non inferiore a +5°C

\*varia in funzione dell'umidità del legno, dell'ambiente e dello spessore dell'adesivo applicato

### STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

### MODALITA' D'USO

Le superfici da incollare devono essere pulite e asciutte. Mescolare prima dell'uso. Stendere uno strato di adesivo di circa 1mm su una delle due superfici da incollare. L'applicazione si può effettuare a pennello o con spatola dentata fine in materiale plastico. Accoppiare esercitando una pressione uniforme.

Ad asciugatura completa il film si presenta trasparente e plastico.

### AVVERTENZE

L'uso di Pattex Vinilica Universale per l'incollaggio di legni ricchi di tannino può portare a scolorimenti o a macchie sui legni medesimi. Per ridurre il rischio evitare l'impiego di attrezzi contenenti ferro.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)