

Schiuma per pistola B FLEX All season

Qualità professionale
Elasticità' elevata

Caratteristiche

- Assorbe i movimenti degli elementi posati
- Classe dei materiali B2 secondo DIN 4102
- GEV-EMICODE® EC 1Plus – a bassissime emissioni
- Coefficiente di insonorizzazione ≥ 63 dB
- Valore di conduttività termica $0,033 \text{ W/(m.K)}$
(EN 12667, TM 1020)
- Impermeabilità all'aria $a < 0,1 \text{ m}^3$
(DIN 18542, EN 12114)
- Permeabilità al vapore acqueo $\mu = 8$
(UNE-EN 12086:2013)
- Resa ca. 44 litri
- Struttura cellulare a pori fini

Vantaggi di utilizzo

- Dosabilità ottimale
- Lavorabile da -10°C di temperatura ambientale
- Taglio possibile dopo ca. 10 minuti
- Intonacabile e sovraverniciabile
- Indurimento veloce

Campi di applicazione

- Idoneo per il montaggio di porte e finestre secondo le direttive Ral
- Montaggio, sigillatura e isolamento di elementi posati in situazioni che richiedano una deformabilità elevata ed una certa flessibilità p.e. posa di serramenti, ristrutturazioni, carpenteria metallica ecc.
- Adatta anche per il riempimento elastico permanente di cavità
- Adatto per l'impostazione di prese da incasso



Schiuma per pistola

B FLEX All season

Contenuto: 750 ml
cod. art.: 648-1015

Impiego

- Montaggio finestre
- Ristrutturazione di vecchi edifici
- Falegnamerie
- Costruzioni in legno
- Edilizia

Utilizzo

Il fondo inumidito deve essere pulito, privo di grasso e portante. Montare la bomboletta sulla pistola NBS, agitare la bomboletta con forza per circa 20 volte e distribuire la schiuma in modo uniforme. Inumidire adeguatamente il fondo e successivamente spruzzare la schiuma! Per la stesura di diversi strati di schiuma è necessario eseguire umidificazioni intermedie. Dopo l'uso lasciare la bomboletta montata sulla pistola.

Indicazioni

- Dopo aver svitato la bomboletta vuota, la pistola deve essere pulita con **Toolstar detergente universale**.
- È possibile schiumare già con temperatura ambiente a partire da -10° C. Temperatura min. bombola +5° C.
- Rimuovere le macchie di schiuma fresca con **detergente universale PU**.
- Rimuovere la schiuma indurita, meccanicamente.
- Conservare in posizione verticale ed in luogo fresco per evitare l'incollaggio della valvola.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.

Dati tecnici

Base	Poliuretano copolimero, igroindurente	
Utilizzo	da -10° C (ambiente), ottimale +20° C, 60% umidità aria relativa, max. +30° C	
Temperatura	resistente da -50° C a +90° C, per breve tempo fino a +100° C (indurito)	
Formazione della pellicola	da 7 a 10 minuti	
Pronto al taglio	dopo 30 minuti (strato da 20 mm)	
Completamente resistente	max. dopo 12 ore (strato da 20 mm)	
Assorbimento d'acqua (DIN 53428)	0,3 Vol.-% (dopo 24 ore)	
Coefficiente di insonorizzazione	≥ 63 dB secondo il rapporto	
Conducibilità termica (DIN 18159-1)	0,033 W/mk secondo il rapporto	
Impermeabilità all'aria (DIN 18542)	a < 0,1 m³ secondo il rapporto	
Permeabilità al vapore acqueo (DIN EN ISO 12572)	μ = 8 secondo il rapporto	
Classe dei materiali	DIN 4102 Qualità B2	
Colore	beige	
Densità	ca. 17 kg/m³	
Cellularità	a pori fini	
Resa	ca. 44 litri di resa (schiuma espansa liberamente)	
Conservazione	15 mesi a +20° C	
Stoccaggio	da +5° C a +30° C, a secco	
Imballo/Confezioni	12 pezzi/cartone	672 pezzi/pallet