

SCHEDA TECNICA AIR BAGS XL
AIRFILM TECHNICAL SCHEDULE

I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione standard.
Data shown are average values on our standard production

Proprieta' meccaniche

- Maximum Tensile strength	(Mpa) (MD)	11,3	+ / -	1
- Nominal Strain at break (%)	(MD)	260	+ / -	30
- Maximum Tensile Strength	(MPa) (TD)	5	+ / -	0,5
- Nominal Strain al break (%)	(TD)	170	+ / -	25